Fiche technique N° 205 ***Décembre 2007*** Annule et remplace les éditions précédentes	**Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1** PLATRE ET DERIVES : **APRES IMPRESSION** BOIS ET DERIVES : **APRES IMPRESSION** ANCIENNES PEINTURES : **HYDRODILUABLES - GLYCÉROPHTALIQUES - ACRYLIQUES**	**PEINTURE LAQUE BRILLANTE** **Peinture laque décorative pour cuisine et salle de bains.** **INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR** **12 à 14 m²/L**

Fonction :

Peinture laque décorative à base de résine glycérophtalique pour cuisine et salle de bains.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 4a

Destination : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- **A l'intérieur :** surfaces murales, plafonds et boiseries.
- **A l'extérieur :** boiseries.

Qualités dominantes :

- **Grande facilité d'application.**
- **Très bonne opacité : couvre bien le support.**
- **Bel aspect brillant tendu.**
- **Entretien facile : lavable.**

Caractéristiques pratiques :



= 12 à 14 m²/L (*selon le support*). = 8 h = 24 h (*à 20°C et 60% d'humidité relative*).

- **Présentation :** Prêt à l'emploi
- **Aspect :** brillant tendu
- **Rendement en surface :** 12 à 14 m²/L (*suivant la nature, la porosité du fond et le mode d'application*).
- **Coloration :** système à teinter COLORIMIX® ou colorants concentrés SELFCOLOR® (maximum 3 %).
- **Matériel :** pinceau, rouleau laqueur ou pistolet
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit
- **Conditionnement :** 0,5 L – 2,5 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,04 à 1,10
- **Extrait sec :** 70 à 74 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/b) : 400 g/l (2007).
  Ce produit contient max 400 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur anciennes peintures brillantes ou satinées :** poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Eliminer totalement les anciens badigeons.**
- **Sur fonds poreux (plâtre et dérivés, bois et dérivés) :** appliquer en impression notre SOUS-COUCHE UNIVERSELLE.
- **Sur métaux ferreux :** appliquer notre SOUS-COUCHE ANTIROUILLE GRIS.

Voir les fiches techniques des produits cités.

Application :

- ***L'application se fera après les travaux de préparation du support décrit ci-dessus***, sur fonds propres, secs, sains et parfaitement adhérents, conformes au D.T.U. 59.1. Appliquer 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 24 heures entre les 2 couches.

- **Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai.**
- **Ne pas appliquer sur maçonneries (fonds alcalins).**
- Bien mélanger avant emploi.
- Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine fermé.

Hygiène et sécurité :

- INFLAMMABLE
- Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.
- Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THÉOLAUR Peintures
ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : 03 20 58 19 29
Mail : theodore.decoration@theolaur.com - Web : www.theolaur.com
SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 24 3Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015